




ROTHE
INDUSTRIAL PLASTICS



ROTHE TIEFZIEHFOLIEN FOLIEN FÜR BLISTERGURTE



Als einer der ersten europäischen Hersteller von Blistergurten wissen wir genau, worauf es bei der Wahl von Folien für Blistergurte ankommt. Um Qualitätsanforderungen auf höchstem Niveau zu erfüllen, stellen wir Folien an unserem Standort in Kitzingen mit Hilfe modernster Anlagen und Verfahren her. So sorgen wir auch

für höchste Güte und herausragende Produkteigenschaften der Folien.

Profitieren auch Sie von unserem Know-how und dem Einsatz hocheffizienter Folien aus dem Hause ROTHE. Unsere Folienspezialisten beraten Sie gerne.

UNSERE MATERIALIEN

PC

POLYCARBONAT
TRANSPARENT

PS
PS
PS

PS / PS / PS
MULTILAYER
ABLEITFÄHIG

PS
ABS
PS

PS / ABS / PS
MULTILAYER
ABLEITFÄHIG

PS

POLYSTYROL
SCHWARZ

PS

POLYSTYROL
TRANSPARENT

PET

POLYETHYLEN-
TEREPHTHALAT
TRANSPARENT

PET

POLYETHYLEN-
TEREPHTHALAT
VOLUMENANTIST.

VOLUMENANTISTATISCHE PET-FOLIE

		EINHEIT	WERT	NORM
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	Spezifisches Gewicht	g/cm ³	1,34	ISO 1183
	Streckspannung	MPa	≥ 40	ISO 527
	Bruchdehnung	%	≥ 200	ISO 527
	Farbe	transparent		
	Siegelfähigkeit	g	typ. 60	IEC60286-3
	Oberflächenwiderstand	Ohm	≤ 10 ¹⁰	
DICKE / LÄNGE	Dickenbereich	mm	0,25 bis 0,60	
	Dickentoleranz	%	max ± 5%	
	Standardlänge	m	510 / 790 / 1015 je nach Dicke	
	Längentoleranz	m	± 5	
BREITE	Standardbreite Mutterrolle	mm	590	
	Standardbreite geschnitten	mm	10,3 – 14,3 – 16,1 24,1 – 32,1 – 44,1 56,1 – 72,2 – 88,2 104,2 Sonderbreiten bzw. Sonderlängen erhalten Sie auf Anfrage	
LAGERBEDINGUNGEN	Temperatur	°C	10 bis 40	
	Feuchtigkeit	% RH	max. 70	
	Haltbarkeit	Monate	12 nach Produktionsdatum	

Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder UV-Licht während der Lagerung.



Sprechen Sie uns an:
TEL +49 (0) 9321 309 0
MAIL info@rothe.de

Individuelle Fertigung

Kein Produkt von der Stange? Fragen Sie bei uns direkt Ihre individuelle Blistergurtfolie an.