



**ROTHE**  
INDUSTRIAL PLASTICS



# ROTHE TIEFZIEHFOLIEN FOLIEN FÜR BLISTERGURTE



Als einer der ersten europäischen Hersteller von Blistergurten wissen wir genau, worauf es bei der Wahl von Folien für Blistergurte ankommt. Um Qualitätsanforderungen auf höchstem Niveau zu erfüllen, stellen wir Folien an unserem Standort in Kitzingen mit Hilfe modernster Anlagen und Verfahren her. So sorgen wir auch

für höchste Güte und herausragende Produkteigenschaften der Folien.

Profitieren auch Sie von unserem Know-how und dem Einsatz hocheffizienter Folien aus dem Hause ROTHE. Unsere Folienspezialisten beraten Sie gerne.

## UNSERE MATERIALIEN

PC

POLYCARBONAT  
TRANSPARENT

PS  
PS  
PS

PS / PS / PS  
MULTILAYER  
ABLEITFÄHIG

PS  
ABS  
PS

PS / ABS / PS  
MULTILAYER  
ABLEITFÄHIG

PS

POLYSTYROL  
SCHWARZ

PS

POLYSTYROL  
TRANSPARENT

PET

POLYETHYLEN-  
TEREPHTHALAT  
TRANSPARENT

PET

POLYETHYLEN-  
TEREPHTHALAT  
VOLUMENANTIST.

# SCHWARZE POLYSTYROL-FOLIE

		EINHEIT	WERT	NORM
<b>PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	Spezifisches Gewicht	g/cm <sup>3</sup>	1,04	ISO 1183
	Streckspannung	MPa	≥ 15	ISO 527
	Bruchdehnung	%	≥ 30	ISO 527
	Farbe	schwarz		
	Siegelfähigkeit	g	typ. 50	IEC60286-3
<b>DICKE / LÄNGE</b>	Dickenbereich	mm	0,30 bis 0,60	
	Dickentoleranz	%	max ± 5%	
	Standardlänge	m	525 o. 1050	
	Längentoleranz	m	± 5	
<b>BREITE</b>	Standardbreite Mutterrolle	mm	740	
	Standardbreite geschnitten	mm	10,3 – 14,3 – 16,1 24,1 – 32,1 – 44,1 56,1 – 72,2 – 88,2 104,2 Sonderbreiten bzw. Sonderlän- gen erhalten Sie auf Anfrage	
<b>LAGERBEDINGUNGEN</b>	Temperatur	°C	10 bis 45	
	Feuchtigkeit	% RH	max. 70	
	Haltbarkeit	Monate	24 nach Produktionsdatum	

Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder UV-Licht während der Lagerung.



Sprechen Sie uns an:  
TEL +49 (0) 9321 309 0  
MAIL [info@rothe.de](mailto:info@rothe.de)

## Individuelle Fertigung

Kein Produkt von der Stange? Fragen Sie bei uns direkt Ihre individuelle Blistergurtfolie an.